

REHABILI

道路橋床版防水工法

リハビリ工法

リハビリ床版シートJ

概要

リハビリ床版シートJは、耐久性が高く寸法安定性に優れたガラス基材に改質アスファルトをコーティングした常温粘着型の橋梁床版用防水シートで、道路橋床版防水便覧における基本照査試験の品質基準に適合しています。


常温粘着型は、シート裏面の剥離フィルムを剥がし、プライマーを塗布したコンクリート床版に常温接着させる道路橋床版防水工法です。特殊な施工機械を必要とせず施工性に優れています。また、施工時のCO₂を抑えることができ、防水施工後に発生するプリスタリング（ふくれなど）が比較的少ないことから、舗装厚みが薄い歩道部にも適用されるなど、現場の制約を受けにくいのも特長です。



特長

- 転圧と舗装の余熱により溶融一体化する常温粘着型で、安全と環境に配慮した防水材です。
- 強靱な基材と高品質の改質アスファルトの組み合わせにより優れた追従性を備えています。
- 優れた温度特性を持ち、幅広い温度範囲で使用できます。
- アスファルト舗装によるプリスタリングが比較的少なく、確実な防水層を形成できます。
- シートの粘着力で直接貼り付けるため、施工性が良く、短い施工期間にも対応できます。


施工概念図



防水仕様例

工程	施工内容	使用材料	標準使用量
1	下地処理	—	—
2	プライマー塗布	アスファルトプライマーRH	0.4ℓ/m ²
3	シート施工	リハビリ床版シートJ	—
4	端部、排水溝等の処理	テトロメッシュ2号 ハイコートM	—

製品構成




リハビリ床版シートJ

橋梁床版防水用常温粘着型の改質アスファルトシートです。

標準規格

1×16m 1.6mm厚

※受注生産品



販売元

井上商事株式会社

〒722-1304 広島県三原市久井町江木1471 ☎0847-32-7126



一般社団法人 コンクリートメンテナンス協会

事務局 / 〒730-0053 広島市中区東千田町2-3-26 TEL082-541-0133
<http://www.j-cma.jp>

技術資料

●製品の品質

項目(道路橋防水便覧)	標準値	床版シートJ
厚さ(mm)	1.0~3.5	1.6
引張強さ(N/cm)	100以上	長手:396 幅:340
最大荷重時の伸び率	—	長手:6.0 幅:6.4
低温可とう性(-10℃)	4/5個以上合格	長手:5/5 幅:5/5
吸水膨張率(%)	±1.0	±0.1
加熱収縮率(%)	±3.0	±0.1
耐アルカリ性	異常のないこと	異常なし
耐塩水性	異常のないこと	異常なし

※最新の数値については試験表をお取り寄せください。

●防水層の品質

項目(基本照査)	規格値	試験結果
防水性	減水量(ml)	0.2以下
せん断接着性	強度(N/mm ²)	-10℃ 23℃
	変形性(%)	-10℃ 23℃
	強度(N/mm ²)	-10℃ 23℃
引張接着性	強度維持率(%)	23℃
水浸7日後の引張接着性	強度維持率(%)	23℃
ひび割れ追従性	追従限界ひび割れ幅(mm)	-10℃
耐薬品性試験	3%塩化ナトリウム 飽和水酸化カルシウム	異常のないこと

材料紹介[副資材]

テトロメッシュ2号100/150/300

柔軟でなじみやすい
網状アスファルトルー
フィングです。複雑な
部位への増貼りに使
用します。

100mm×33m
3巻/箱
150mm×33m
3巻/箱
300mm×33m
3巻/箱



アスファルトプライマーRH

シートと床版コン
クリートとの接着
性を高める、亜硝
酸リチウムと相性
の良い改質アス
ファルト系プライ
マーです。

18ℓ/缶
(16.4kg/缶)
※受注生産品



ハイコートM

防水工事用アスファルトです。



JIS K2207-3種 25kg/袋

施工時の注意

- コンクリート床版面のレイタンス、塵埃、油脂などはディスクサンダー、パワーブラシ等で除去してください。
- 下地の乾燥度は目視で行いますが、高周波水分計を用いる場合、水分量10%を目安として、参考程度に用いてください。
- アスファルトプライマーRHは溶剤を含んでおります。取り扱いには十分注意してください。(危険物第4類第1石油類危険物等級II)